

Data rev.: 12.09.2022

FISA TEHNICA

SUPER STICKY ADEZIV PENTRU LEMN

1. Descriere produs

Adeziv pentru lemn - tip **D 1** - pe bază de poliacetat de vinil în dispersie apoasă, plastifianți, extenderi și aditivi.

2. Domeniul de utilizare

Se utilizează pentru lipirea lemnului, hartiei, textilelor.

3. Caracteristici principale

- produsul aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător,
- prezintă o capacitate de umectare foarte bună;
- se aplică ușor și se usucă repede;
- asamblările realizate prezintă rezistență la tracțiune și uzură.

4. Caracteristici tehnice:

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE
0	1	2
A.	Caracteristici produs	
1.	Aspect	dispersie omogenă, fără depuneri sau impurități
2.	Culoare	alba
3.	Densitate, g/cm ³	1.00 – 1,30
4.	Vascozitate Brookfield (sp 07, 100 rot/min..)	min. 5000
5.	Conținut de substanțe nevolatile, %	45 ± 2
6.	Rezistența incleierii la forfecare după 24 h de la lipire, daN/cm ²	103 - 108
B.	Caracteristici pelicula	
1.	Aspect pelicula	pelicula uniformă, transparentă

5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului

Produsul se utilizează ca atare sau se diluează cu apă potabilă în funcție de temperatura sau natura suportului.

Pregătirea suprafețelor

Suporturile pe care se aplică trebuie să fie curate, desprăfuite, uscate și degresate.

Mod de aplicare

Se aplica uniform cu pensula sau rola pe suprafețele ce urmează a fi lipite. Suprafețele se îmbină și se presează un timp suficient, funcție de natura suportului; Imbinarea suprafețelor trebuie să fie făcută sub presiune cel puțin până la formarea prizei. Excesul de adeziv se îndepărtează imediat cu o lavetă sau cu un spaclu.

Curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare.

Conditii de aplicare:

- temperatura produs: 10 – 30°C;
- temperatura suprafața: 10 – 30°C;
- temperatura mediu: 10 – 30°C;
- umiditate suprafața: 1 – 12 %;
- umiditate mediu: 20 – 80 %.

6. Consum specific: cca 4 m²/kg funcție de natura suportului.

7. Ambalare, depozitare, transport

Ambalare - Produsul se ambalează în cutii din material plastic închise etanș:
0,5 kg; 0.8 kg; 4 kg; 10 kg; 17 kg.

Depozitare și transport - Temperatura de depozitare și transport trebuie să fie 5 – 30°C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile. Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Termen de valabilitate: 18 luni, în ambalajul original închis etans, păstrat în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

9. Reglementari legale

Deșeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare.

Fisa cu date de securitate a produsului disponibilă la cerere.

Nota: Toate aceste date au caracter general privind performanțele de utilizare a produsului, de aceea se recomandă testarea produsului în condițiile propriei tehnologii de aplicare.

Lucrul cu personal nespecializat, pregătirea necorespunzătoare a suprafeței, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea în alte condiții decât cele recomandate nu implică responsabilitatea producătorului. Pentru lamuriri suplimentare va recomandăm să consultați producătorul.