



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,  
 CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON  
 www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro  
 Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301  
 Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



Data rev.: 08.03.2022

## FIȘĂ TEHNICĂ

### STICKY

#### AMORSA CU REZISTENTA LA MUCEGAI

#### 1. Descriere produs

**STICKY AMORSA CU REZISTENTA LA MUCEGAI** este o amorsa pe baza de copolimeri acrilici, aditivi speciali care blocheaza dezvoltarea mucegaiului si apa.

#### ARTICOL TRATAT cu substante active biocide.

**Atentie!** Utilizati produsele tratate cu substante biocide in siguranta. Cititi intotdeauna eticheta si informatiile despre produs inainte de utilizare!

#### 2. Domeniul de utilizare

Se utilizeaza pentru amorsarea tuturor suprafetelor minerale (noi sau vechi) rezistente ca de exemplu: tencuieli, beton, gleturi pe bază de ipsos sau var/ciment, placi de gips-carton, etc. *Pentru cele mai bune rezultate se aplica Sticky Amorsa cu rezistenta la mucegai in sistem cu vopseaua lavabila Sticky Baie si Bucatarie sau Sticky A Klass sau Coral Antibacterian si Antimucegai, vopsea superlavabila, superalba pentru interior.*

#### 3. Caracteristici principale

- patrunde in adancimea suportului prevenind aparitia mucegaiului;
- uniformizeaza capacitatea de absorbtie;
- asigura o bună aderență între suprafața de bază și stratul de vopsea lavabilă, reducându-se consumul specific al acesteia.

#### 4. Caracteristici tehnice

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
0	1	2	3.
<b>A</b>	<b>Caracteristicile produsului</b>		
1.	Aspect	Dispersie omogena, fara depuneri sau impuritati	vizual
2.	Culoare	alba	vizual
3.	Densitate la 23°C, g/cm <sup>3</sup>	1,00 – 1,05	SR EN ISO 2811-1:2016
4.	pH	6,5 - 7,5	SR EN ISO 787-9:2019
<b>B</b>	<b>Caracteristicile peliculei</b>		
1.	Aspect pelicula	Pelicula uniforma, transparenta	vizual



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,  
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON  
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro  
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301  
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



## 5. Mod de utilizare

### **Pregătirea produsului**

Se omogenizează bine înainte de utilizare.

Se aplică uniform, cu rola (trafalet) sau bidinea **nediluat sau diluat cu apă pînă la max. 1:2**, funcție de gradul de absorbabilitate al stratului suport, regula de baza fiind că după uscare să nu formeze pelicula (strat lucios).

### **Pregătirea suprafețelor**

Aplicarea produsului pe suport se va face numai după pregătirea corespunzătoare a acestuia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității ei.

**Important:** *Înainte de aplicarea amorsei, asigurați-vă că întreaga suprafață a fost acoperită în strat uniform cu același tip de finisaj. Diferențele de textură și de absorbție dintre diferitele tipuri de gleturi denaturează aspectul final al peliculei de vopsea (dungă inestetică, pete, etc).*

### **Suprafete noi**

**Tencuielile minerale, gleturile de var și ciment:** se lasă să se matureze minim 28 de zile de la punerea în opera (se îndepărtează mecanic reziduurile de ciment întărit).

Se amorsează în 1-2 straturi.

**Termosisteme:** stratul final de adeziv se lasă să se matureze minim 7 zile de la punerea în opera și se amorsează 1-2 straturi.

### **Suprafete vopsite în prealabil**

Nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe baza de solvent sau pe zugrăveli de var sau humă

Se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire.

Zonele reparate prin retencuire se lasă să se usuce minim 3 zile, se slefuiesc, se desprăfuiesc și se tratează în 1-2 straturi cu amorsa.

**Suprafetele mușcate** se spală cu soluția antimucegai Sticky sau cu soluția Sticky

Antimucegai Forte utilizând materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se impregnează cu 1-2 straturi din aceeași soluție.

**Atentie:** *suprafața afectată nu se va curăța prin frecare uscată, spalare cu apă sau zugrăvire nouă, pentru a evita dispersarea sporilor de mușcări pe suprafețele alăturate.*

Interval de aplicare între straturi - cca 2 ore. În cazul în care suprafața urmează să fie vopsită, produsul se aplică cu min. 24 ore înaintea aplicării amorsei.

### **Mod de aplicare**

Se aplică uniform, cu rola (trafalet) sau bidinea **nediluat sau diluat cu apă pînă la max.1:2**, funcție de gradul de absorbabilitate al stratului suport, regula de baza fiind că după uscare să nu formeze pelicula (strat lucios).

**Atentie!** *Stratul de amorsa este bun dacă după uscare nu devine lucios. Pentru a găsi metoda optimă de diluare în funcție de suport, se fac teste pe suprafețe mici.*

Curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare

### **Condiții de aplicare:**

- temperatura ambiantă: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura suprafața: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura produs: minim 10°C, maxim 30°C;
- umiditate mediu: maxim 80%.



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,  
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON  
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro  
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301  
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



## **Uscare**

Timpul de uscare depinde de temperatura si umiditate (mediu si suport). Slaba ventilatie a incaperii si umiditatea excesiva maresc timpul de uscare.

**Uscare pentru reacoperire, 20°C:** 2 ore.

**Uscare pentru vopsire, 20°C:** 2-4 ore.

**Uscare totală (reticulare), 20°C:** 24 ore.

**6. Consum specific:** 50-150 ml/m<sup>2</sup> / strat in functie de natura suportului.

## **7. Ambalare, depozitare, transport**

**Ambalare:** Produsul se ambaleaza in recipiente din material plastic inchise etans: 1 l, 4l si 10 l.

**Depozitare si transport:** In ambalajul inchis etans, neexpus la intemperii, radiatii solare sau alte surse de caldura si aprindere, la temperaturi intre 5-30°C. Risc de depreciere prin inghet.

**8. Termen de valabilitate:** 24 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis ermetic, in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare.

## **9. Reglementari legale**

**Deșeuri:** Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Fisa cu date de securitate a produsului disponibila la cerere.

**COV limita UE g/l:cat A/h: 30**

**COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30**

*Nota: Toate aceste date au caracter general privind performantele de utilizare a produsului, de aceea se recomanda testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare.*

*Lucrul cu personal nespecializat, pregatirea necorespunzatoare a suprafetei, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea in alte conditii decat cele recomandate nu implica responsabilitatea producatorului.*

*Pentru lamuriri suplimentare va recomandam sa consultati producatorul.*